



RESOCRYL

MASTIC ACRYLIQUE PLASTIQUE 1^{er} catégorie

snjf

Une technologie de pointe pour une solution simple et efficace

DESCRIPTION

RESOCRYL est un mastic mono composant à base de résine acrylique.

DOMAINES D'APPLICATIONS

En préfabrication lourde, maçonnerie traditionnelle jointoiement de panneaux, préfabriqués bétons, étanchéité des menuiseries bois et métal, reprise de fissures, enduction de surfaces détériorées. etc.

Adhérence remarquable sur tous les supports courants Sans primaire
Possibilité d'adhérence sur support humide

Peut être peint après essais préalables

RECOMMANDATIONS IMPORTANES

RESOCRYL ne peut être utilisé comme joint immergé ou comme joint de sol. **RESOCRYL craint le gel.**

MODE D'EMPLOI

Dans tous les cas, les supports doivent être sains, propres et exempts de poussière, graisse, etc.,

Utiliser un fond de joint. Après application du mastic, lissage à l'aide d'une spatule trempée dans l'eau savonneuse ou autres moyens appropriés.

Pour l'utilisation en joint de construction, **RESOCRYL** doit être mis en oeuvre selon les recommandations du SNJF, notamment en ce qui concerne les dimensions du joint, la nature du fond de joint ainsi que le serrage et le lissage du mastic. Il est préférable de ne jointoyer à l'extérieur que par temps sec puisque ce mastic ne doit pas être soumis à l'action de la pluie avant d'avoir acquis sa consistance définitive.

CONDITIONNEMENT

RESOCRYL existe en cartouche de 310 ml.
RESOCRYL stocké au sec et au frais se conserve 12 mois.

COULEURS

Blanc. Gris. Acajou, Noir. Chêne

CARACTERISTIQUE ET PROPRIETES

RESOCRYL possède une adhérence remarquable sur tous les supports courants, sans application de primaire. **RESOCRYL** développe ses propriétés optimales d'adhérence label SNJF plastique 1^{ère} catégorie sans primaire sur béton, verre et alu après 15 jours.

TABLEAU DES DONNEES

Densité à 20°	: 1,52
C Dureté	: 20 environ
Shore A	: nul
Fluage	: > 400%
Allongement à la rupture	: -20 °C à +80 °C
Tenue en température	: +5 °C à +45 °C
Température d'application Sec au toucher	: 30 mn environ à 23 °C et 50% HR suivant section et conditions atmosphériques : 1 à 2 semaines

Extraction buse de 5 mm, sous 3,5 bars: 500 g/mm environ

RESO

**PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LE BATIMENT
L'INDUSTRIE ET LES T.P.**

Avenue Phileas FOGG, ZAC Jules VERNE, 80440 BOVES

www.pharmabat.fr/pharmabat@wanadoo.fr TEL. 03.22.66.32.32. - FAX.03.22.66.32.39

Ces informations sont données à titres indicatifs et résultent de notre expérience.